

Fiche technique N° LA3488

09-12-2014

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

TOILES DE VERRE – PLAQUES DE PLATRE

ANCIENNES PEINTURES :

HYDRODILUABLES - GLYCEROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

ANCIENNES MAÇONNERIES :

BETON - ENDUIT DE CIMENT - BRIQUES

Visacolor MAT

Peinture décorative mate "spécial grands chantiers"

INTÉRIEUR

7 à 8 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative mate à base de résine acrylique, renforcée en polysiloxane

Classification : **AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 10c**


Destination : INTÉRIEUR




- Surfaces murales et plafonds après préparation du support.


Qualités dominantes :


- **Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné.**
- **Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé (monocouche dans certains cas).**
- **Masque les imperfections du support.**

Caractéristiques pratiques :



= 7 à 8 m²/L (selon le support)  = 1 h  = 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat
- **Rendement :** de 7 à 8 m²/L *(suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).*
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration : Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR®(maximum 3 %).**
- **Conditionnement :1L - 3 L – 15 L**

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,55 à 1,65 • **Extrait sec (Pondéral) :** 59 à 63 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).**
  Ce produit contient max 15 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° : < 5 %**



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés) :** imprimer avec notre VISACRYL PRIM ou VISAPRIM.
- **Sur support ferreux :** appliquer notre sous-couche antirouille Vitfond.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs et toile de verre, appliquer 2 couches comme suit :**
  - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
  - 2e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

THEOLAUR Coatings France - ZI en JACCA - 13, chemin de la Chasse - 31770 COLOMIERS Service technique : + 33 (0)5 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551
Mail : lauragais@theolaur.com Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015